PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-180018

(43)Date of publication of application: 07.08.1987

(51)Int.CI.

C21D 9/32

(21)Application number : 61-020899

(71)Applicant: YAMADA SEISAKUSHO:KK

(22)Date of filing:

31.01.1986

(72)Inventor: SAKAMOTO HIDEJI

ICHINOSE MASANOBU

GOKAN HIDEO


KOBASHI HARUHIKO

(54) HIGH FREQUENCY QUENCHING METHOD FOR STEERING RACK

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent local deformation of tooth part at quenching rear part of a steering rack and to facilitate the following correcting operation, by quenching tooth part and rear part in order by plane shaped induction coil at high frequency quenching tooth part and rear part having almost circular section.

CONSTITUTION: The steering rack 1 is fixed to a high frequency quenching apparatus 16 with electrodes 7, 8, etc., while parallelly setting the tooth edge surface to plane surface of an induction coil 9, tooth part is heated under a prescribed condition, then coolant liquid is sprayed to tooth part to form a tooth part quench hardened layer 2. At this time, rack part is not locally deformed and tooth part is convexly bent in axial line direction. The rack 1 is fixed with electrodes 13, 14, etc., while almost parallelly setting tooth edge surface to plane surface of an induction coil 19 having almost plane surface and opposing the coil 19 to rear part, rear part is heated under a prescribed condition, then coolant liquid is injected thereto to form a rear part quench hardened layer 3. At this time, rack tooth is not locally deformed, tooth part is concavely bent in axial line direction by heat treatment stress, the former bending of the layer 2 during quenching is regulated and correcting operation can be facilitated.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-180018

௵Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

公公開 昭和62年(1987)8月7日

C 21 D 9/32

A-7047-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

砂発明の名称

ステアリングラックの高周波焼入方法

到特 願 昭61-20899

29出 顧 昭61(1986)1月31日

砂発 明 者 坂 本 秀

秀 二 群馬県新田郡藤塚本町大原1016-5 正 信 桐牛市新宿1-3-1

砂発 明 者 一 瀬砂発 明 者 後 閑

秀夫

群馬県勢多郡粕川村膳563-2

郊発 明 者 小 橋

春 彦

群馬県新田郡茲塚本町大原249-10

①出 願 人 株式会社 山田製作所

桐生市広沢町1丁目2757番地

明 柯 春

1. 発明の名称 ステアリングラツクの高周被焼 入方法

2. 特許請求の範囲

略円形断面のステアリングラツクに形成された 歯部とその背面部とに高周被焼入れによる焼入理 化層を形成するステアリングラツクの焼入方法に おいて、平坦面を有する誘鹉コイルを、その平坦 砥をステアリングラツク歯先面に平行に対面させ て配し、按捺基コイルを流れる高額波型流により 歯郎を所定温度加熱し、この歯部に冷謀被を噴射 して該歯部に焼入硬化層を形成する歯部焼入工程 と、磐平坦面を有する誘導コイルを、その略平坦 節をステアリングラツク偏先面に平行にスチアリ ングラツク背面部に対面させて配し、ステアリン グラツクの背面部を誘導コイルを流れる高周波電 流により所定温度加熱し、この背面部に冷媒液を 噴射して接貨面部に焼入硬化層を形成する背面部 焼入工程とから成ることを特徴とするステアリン グラックの高周波焼入方法。

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は自動車等車両のラックピニオン式操向 装置に用いるステアリングラックの歯部と背面部 に高周波焼入により焼入硬化層を形成するステア リングラックの焼入方法に関する。

(従来技術)

ラックビニオン式操師装置のステアリングラックは、第5回に示す如くビニオンと暗み合う複数のラック歯が形成されており、ラック歯の耐摩託性を向上するために歯邸に高周被焼入れによる。能焼入硬化原(2)が形成されている。そして、昨今ステアリングラックの軸強度(特に耐曲が強度)を増すために、ステアリングラックの背面部にも背面部焼入硬化層(3)を形成することが試み高周ではいる。この歯部及び背面部焼入硬化層のあるとがは不られる。この歯のはいるの歯のはいるの歯のはいる。に、特別昭59-9124号公帑に開示される。は、特別昭59-9124号公帑に開示される。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明はこれらの点に鑑みなされたもので、ステアリングラックの背面部を高周彼焼入する際に、歯部に局部的に変形を生じることがなく、しかも後の矯正作業においても歯部に変形を生じることがなく、矯正作業を容易なものとするステアリ

誘導コイルにより均一に加熱されて、熱処理歪は 歯部を軸線方向凸状に曲げる如く作用し、一方骨 面部は略平坦な誘導コイルにより骨面部中央が最 も熱膨張して、熱処理歪は歯部を軸線方向凹状に 曲げる如く作用するので、全体としての熱処理歪 は歯部と背面部との無処理歪の相殺された差だ けで、歪量は少なくなり歯部の内部的な変形がない。そして、矯正作業においては、前述重重ななか 部が僅かに凸状か凹状となり、歯先面に垂びなか を加えれば良いので、歯部の変形がなく、又曲が り方向が略一定となるので矯正作業が容易となる。 (実施例)

本発明を直径… 2 2 (nm)、長さ6 0 0 (em)、做谷数… 2 8、ラック協のモジュール… 2、材質… S 4 5 C (JIS) のステアリングラツクに適用した。第 1 図は歯部の焼入工程を示すもので、使用した高周波焼入装置(16) は、高周波電源(4) と、この高周波電源(4) に接続した遅体(5)(6)と、この導体(5)(6)に接続した接触電極(7)(8)と、電極(7)(8)の間に設けた平坦な誘導コイル(9) と、

ングラツクの高周波旋入方法を提供することを目 的とする。

(問題点を解決するための手段)

(作用)

本発明は前述の如くであるから、歯部は平坦な

電極(7)(8)との間でステアリングラック(1)を快持する保持部材(10)と、誘導コイル(9)の小孔(11)から冷域液を噴出する冷域供給装置(12)とから成る。先ず、ステアリングラックの歯先面と誘導コイル(9)の平坦な面とが第2図に示す如く平行になる様に、高周被焼入装置にステアリングラック(1)を接触電極(7)(8)と保持部材(10)で決持固定して、ステアリングラック歯部を下記条件で所定温度加熱する。

周被数…100 K H z プレート電圧…13.5 K V プレート電流…6.6 A 印加時間…4.0 秒

上記条件により加熱した歯部を、冷媒液として エチレングリコール系焼割防止剤 1 0 %水溶液を 用い、この冷媒を誘導コイル(9) の小孔(11)から 加熱した歯臓に噴射して、歯部を 4.5 秒間冷却し て歯部焼入硬化層を形成する。この時、歯部は均 一に焼入れされるので、ラツク歯は局部変形する ことがなく、熱処理歪は歯部が軸線方向凸状に曲 がる機に生じ、曲がり量は平均 2.3 mmである。そ して、歯部焼入硬化層を形成したステアリングラ

特開昭62~180018 (3)

ツク(1)を第3図、第4図に示す如く、平坦面を有する誘導コイル(19)の平坦面と、ステアリングラツク協先面とが略平行となる様に、誘導コイル(19)をステアリングラツク特面部に対面させて配し、接触電極(13)(14)と保持部材(15)とで挟持固定して、下配条件でステアリングラツク(1)の脅距を所定温度加熱する。

周波数…100 KH * プレート電圧…10.0 K V プレート電波…8.4 A 印加時間…3.5 &

上記条件で加熱したステアリングランク背面部に、誘導コイル(19)の小孔から冷鍵を 4.5 秒間噴射して、背面部焼入硬化層を形成する。この時、背面部は第4 図に示す如く背面部中央の焼入硬化層が最も深く無態要が大きいので、ラツク歯は局部変化することがなく、熱処理重は歯部が軸線方向の世代に曲がる様に生じるが、先に焼入れした協・の世代の間により曲がりが規制され、熱処理量は第7 図に示す繰りの如く発生し、平均 1.5 ma程度のフレ量となり、ラツク歯の局部変形は見られない。そして、矯正作業に際して矢印との回く

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明実施例の歯部焼入工程を示す一部切欠正面図、第2図は第1図A-A線に沿う拡大断面部、第3図は本発明実施例の背面部焼入工程を示す一部切欠正面図、第4図は第3図B-B線に沿う拡大断面図、第5図は従来焼入方法に設断面図、第5図(a) は第5図(a) に一 C線に沿う断面図、第6図は高周坡焼入の従来例を示す縦断面図、第7図はステアリングラックの然処理益の状態を示す戦明図である。

符号の説明

1 … ステアリングラック 2 … 歯部焼入硬化層 3 … 背面部換入硬化層 1 6 … 高周破焼入装置 9 . 1 9 … 誘題コイル

ラック協先面に重直にステアリングラックを押圧 するので、ラック協が周部変形することがなく、 しかも曲がりの方向が略一定となるので、矯正作 葉を寄しく容易なものとすることが出来る。

本実施では、偽部、骨面部の順で高周故焼入したが、その逆でも良く、いずれも登量は小さくラック歯の局部変形は生じない。 尚、焼入れ条件によつては、偽部が凹状に蚤を生じることがあるが、本発明では歪量が小さく、矯正作業において多大な力を要しないので、何ら不都合を生じることがない。

(発明の効果)

本発明は前途の如くであるから、ステアリング ラツクの焼入方法において、歯部と背面部とに高 周波焼入硬化層を形成しても、ラツク歯部に局部 的な変形を生じることがなく、しかも頃正作業に おいてもラツク歯部に変形を生じることがなく、 遠正作業を容易なものとすることが出来る等の効 果を寒する。

特許出願人 株式会社 山田製作所 代表者 山田 康彦

特間昭62~180018(4)

